

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sika-primer-206-gp-srodek-gruntujaacy-1000ml-czarny-podklad-do-szkla-szyb-z-nadrukiem-ceramicznym-powierzchni-malowanych-plastiku-metalu-sika-113422-p-2315.html>



113422 Primer 206 G+P
1000ml



Sika Primer 206 G+P Środek Gruntujący 1000ml Czarny Podkład do Szkła Szyb z Nadrukiem Ceramicznym Powierzchni Malowanych Plastik Metalu Sika 113422

Cena brutto	393,35 zł
Cena netto	319,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Primer 206 G+P 1000ml Sika 113422
Kod EAN	7612894497373
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA PRIMER 206 G+P ŚRODEK GRUNTUJĄCY 1000ml CZARNY PODKŁAD DO SZKŁA SZYB Z NADRUKIEM CERAMICZNYM POWIERZCHNI MALOWANYCH PLASTIKU METALU SIKA 113422

Opis:

Primer 206 G+P jest czarnym, rozpuszczalnikowym podkładem, który w reakcji z wilgocią tworzy cienką powłokę, powłoka ta pełni rolę łącznika pomiędzy podłożami i klejami, **Sika Primer 206 G+P** został specjalnie opracowany jako preparat przygotowujący powierzchnie przed aplikacją jednoskładnikowych poliuretanów **Sika**, zalety produktu: podwyższona przyczepność do szerokiego zakresu podłoży, łatwy w aplikacji, **Sika Primer 206 G+P** stosuje się do poprawy przyczepności do szkła, szyb z nadrukiem ceramicznym, powłok podkładowych, powierzchni malowanych oraz niektórych tworzyw sztucznych i metali, w przypadku materiałów podatnych na pęknięcia naprężeniowe, przed zastosowaniem **Sika Primer 206 G+P** należy zasięgnąć porady producenta i wykonać testy na oryginalnych podłożach, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów

metoda aplikacji:

powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od smaru, oleju, kurzu i zanieczyszczeń, przyczepność podkładu do powierzchni można zwiększyć poprzez dodatkowe procesy, takie jak matowanie i czyszczenie, klejoną powierzchnię należy przygotować stosując **Sika Aktivator 100** metodą dwóch szmatek (nanieść, zetrzeć) i pozostawić do odparowania, przed użyciem wstrząsać opakowaniem **Sika Primer 206 G+P** dopóki kuleczka mieszająca będzie swobodnie grzechotać, kontynuować wstrząsanie jeszcze przez minutę a następnie nakładać cienką ale kryjącą warstwę za pomocą pędzla lub aplikatora z gąbki lub filcu, idealna temperatura aplikacji oraz podłoża zawiera się w przedziale pomiędzy 15°C a 25°C, **Sika Primer 206 G+P** należy nakładać tylko jedną warstwę, należy zadbać o to, by ta jedna warstwa zapewniła odpowiednie, szczelne pokrycie, zużycie oraz metoda aplikacji zależy od specyfiki poszczególnych podłoży, natychmiast po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik

baza chemiczna:

roztwór poliuretanu w rozpuszczalniku, kolor (CQP001-1): czarny, zawartość składników stałych: 36%, temperatura aplikacji 5°C – 40°C, pokrycie w zależności od porowatości podłoża: 50ml/m², czas odparowania ≥ 15°C: 10 minut A, < 15°C: 30 minut

A, maximum: 24 godziny A, (/A/ w szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być inne)

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl